



GLIMS® Plast-R

Смесь сухая шпатлевочная на гипсовом вяжущем. Выравнивающая, высокопрочная.

Смесь сухая шпатлевочная для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях и в помещениях с умеренной влажностью. Рекомендуется для заделки и выравнивания швов по ГКЛ, ГВЛ, мест крепления и установки защитных уголков. Используется для монтажа и заделки швов пазогребневых блоков.

цвет	светло-бежевый
основа (вяжущее)	гипс
максимальная фракция (наполнитель), мм	0,3
расход воды на 1 кг смеси, л	0,37-0,4
толщина нанесения (min/max), мм	1-10
жизнеспособность, минут	60
прочность на сжатие, МПа	6
прочность на растяжение при изгибе, не менее МПа	2,5
адгезия (через 28 суток) при нормальных условиях, МПа	0,5
адгезия (через 7 суток) при нормальных условиях, МПа	0,5
расход при толщине 1 мм, кг	1,2
расход на 1 м.п швов	0,4
время полного набора прочности, суток	7

- Высокопрочная
- Под дальнейшую финишную отделку - оклейку обоями или покраску
- Позволяет производить локальный ремонт оснований

- Пластичная, легко наносится слоями от 1 до 10 мм за проход
- Можно красить через 2-3 суток
- Паропроницаемая, регулирует влажность и создает благоприятный микроклимат в помещении

- Экологически чистая, безопасна в применении и эксплуатации
- Экономичная
- Соответствует европейским нормам EN 998-1 класс CS III W0

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевка наносится на бетон, кирпичную кладку, гипсовые и цементные штукатурки, ГВЛ, ГКЛ, ПГП и асбестоцементные плиты. При нанесении и отверждении шпатлевочного раствора температура основания и окружающей среды должна быть выше +5 °С. Раствор наносится на основания, процесс отверждения которых завершен. Поверхность основания должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных пятен. Гладкие бетонные основания рекомендуются обработать адгезионным грунтом GLIMS®БетоContact. Перед нанесением шпатлевки на цементные основания или основания из силикатного кирпича поверхность дважды обрабатывается грунтовкой GLIMS®PrimeГрунт и доводится до полного высыхания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

В чистую емкость засыпать сухую смесь из расчета 0,37-0,4 л воды на 1 кг сухой смеси (7,4-8 л воды на мешок 20 кг). Смесь тщательно перемешать с водой до получения однородной массы без комков. Выдержать 5 минут и повторно перемешать в течение одной минуты. Раствор находится в рабочем состоянии 1 час после замешивания. При загустевании массы в емкости – «оживить» перемешиванием без добавления воды.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Нанесение раствора. Раствор укла-

дывается на основание слоем от 1 до 10 мм широким стальным шпателем и разглаживается. Если требуется нанести слой более 10 мм, выполнять послойное нанесение с промежуточной сушкой не менее 24 часов. Через 2-6 часов после нанесения раствора поверхность можно загладить при помощи стальной гладилки. Шлифовку шпатлевки производить не ранее 12 часов с момента нанесения. На поверхность кирпичной кладки материал рекомендуется наносить в два слоя с промежуточной сушкой. Для получения идеально гладкой поверхности рекомендуется применять финишные шпатлевки GLIMS®WhitePolymer. При монтаже пазогребневых блоков раствор следует наносить в горизонтальный и вертикальный пазы уложенных блоков. Выступивший при укладке блоков раствор необходимо убирать сразу, допускается его повторное использование. Расход материала зависит от толщины растворного шва и размеров блока. Внешнюю заделку швов и ремонт поврежденных блоков допускается производить в момент укладки блоков в перегородку.

РАСХОД

1,2 кг/м² на 1 мм толщины слоя

УПАКОВКА

Бумажные крафт-мешки 20 кг (нетто).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и намокания. Срок хранения 12 месяцев. Смесь сухая шпатлевочная выравнивающая на гипсовом вяжущем ГОСТ Р 58278--2018. Класс радиационной безопасности – 1. ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0370/4

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы. Запрещается выбрасывать материалы в канализацию. Крафт-мешок следует утилизировать как бытовой мусор.

